



# Flexkleber Weiss

Biele elastické lepidlo triedy C2TE S1

## Použitie pre:

- Interiér i exteriér
- Lepenie mozaiky
- Lepenie prírodného kameňa
- Lepenie sklenených obkladov
- Balkóny, terasy, kúpeľne, bazény

## Jednoznačné prednosti:

- Odolné voči mrazu a tepel. namáhaniu
- Nevytvára šedý povlak
- Vysoko flexibilné
- Dlhý otvorený čas na lepenie
- Vysoko výdatné - 2 kg/m<sup>2</sup>
- Ekonomické balenie



Cementové lepidlo čisto bielej farby triedy C2TE S1 podľa ČSN EN 12004 pre lepenie sklenených obkladov, dlažby a ozdobných prvkov, sklokeramiky, sklenených tvárnic, dosiek z prírodného a umelého kameňa, mramoru. Špeciálne určené pre lepenie dlaždíc a obkladov z prírodného bieleho kameňa, kde zamedzuje tvorbe šedého zakalenia povrchu. Vhodné na podlahové kúrenie. Možné aplikovať na všetky bežné podklady v interiéroch, v exteriéri na terasy, balkóny, fasády, bazény, a pod.



# Flexkleber Weiss

## Biele elastické lepidlo triedy C2TE S1

### Príprava podkladu:

Podklad musí byť suchý, nosný, bez nečistôt a vrstiev s účinkom separácie, zbavený prachu, prašných častíc, mastnoty, zvyškov starých náterov, a pod. Pokiaľ je pevnosť podkladu príliš nízka, je možné previesť spevnenie pomocou Knauf Hlbkovej penetrácie. Pokiaľ sa podklad mrví, je nutné ho celkom odstrániť. Štandardným podkladom sú cementové a sadrové potery, vápenocementové a sadrové omietky, sadrokartónové dosky, pórobetón, tehly.

### Pracovný postup:

Lepidlo sa naniesie v potrebnej vrstve na celú plochu podkladu hladkou stranou hladítka, potom sa vrstva „prečeše“ ozubenou stranou hladítka, pričom sa zuby dotýkajú podkladu. Veľkosť ozubenia volíme podľa typu a reliéfu lepeného prvku. Do vytvoreného drážkovaného lepidlového lôžka sa ukladajú obkladačky za súčasného prítlačania tak, aby sa drážky pod obkladom kompaktné spojili. Pri lepení dlažby, mramoru, prírodných kameňov v exteriéri na zvlášť namáhaných plochách nanášame lepidlo na obe lepené plochy tzv. systémom Buttering Floating. Vždy dbajte na to, aby pod dlažbou alebo obkladom nezostali vzduchové bubliny. Pri lepení neznámeho druhu kameňa sa doporučuje previesť skúšobné nalepenie. Po robné informácie - viď technický list a obal výrobu.

### Technické údaje:

**Trieda podľa ČSN EN 12004:** C2TE S1

**Otvorený čas:** min. 30 minút

**Spotreba (orientačná):** cca 2kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 6 mm)

**Vrstva:** 3 - 20 mm

**Priehyb:** ≥ 2,5 mm

**Sklz:** max. 0,5 mm

**Predĺžená doba zavädnutia:**

min. 0,5 Mpa po 30 minútach

**Balenie:** Vrečko 5 kg

**Dodávateľ:**

Knauf Bratislava, spol s r. o.

Apollo Business Center

Prievozská 2/A

821 09 Bratislava

email: info@knauf.sk

www.knauf.sk

### Skladovateľnosť:

12 mesiacov v originálnom neotvorenom balení v suchu na drevenom rošte

