



Ušľachtilé omietky, farby
a penetrácie - pastózne

07/2008

Acrylatgrund für Anstriche Akrylátová penetrácia pod farby

Oblasť použitia

Vodná akrylátová disperzia s prídavkom aditív. Penetračný náter na vnútorné a vonkajšie použitie, na následné nanosenie akrylátovej farby Knauf. Môže sa tiež použiť samostatne na spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu.

Vlastnosti výrobku

Sušina	cca 9,8 %	
Hustota	cca 1,1	kg/dm ³
Spotreba na hladké minerálne podklady	cca 0,15	kg/m ²

Pokyny na použitie

Podklad musí byť suchý, bez prachu, voľných častíc a výkvetov, nosný, nepremrznutý, rovnomerne nasiakavý a nesmie byť vodoodpuďujúci. Čerstvé omietky musia byť dostatočne vyzreté (1mm /1 deň, min. 14 dní). Akrylátová penetrácia je vhodná na vápennocementové, cementové, sadrové omietky, betón a iné, aj staré dobre súdržné minerálne podklady. Nie je vhodná na čerstvé vápenné omietky a nátery, lakové, prípadne olejové vrstvy a glejové farby.

Nanášanie

Bezprostredne pred nanášaním výrobok dôkladne premiešať pomalobežným miešadlom. Penetráciu je možné nanášať valčekom alebo štetkou alebo rovnomerne bez prerušenia nanášať štetkou. Natiera sa celoplošne v jednej vrstve. Pri viacnásobnom nanášaní je nutné dodržať technologickú prestávku 24 hodín medzi nátermi.

Výdatnosť (orientačná)

cca 90 m²/15 kg hmoty a cca 30 m²/5 kg hmoty

Zabezpečenie kvality

Priebežná kontrola podnikovým laboratóriom, nezávislá kontrola prostredníctvom štátom autorizovanej skúšobne.

Všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia klesnúť pod +5°C a nad +25°C. Pri priamom slnečnom žiarení, daždi alebo silnom vetre sa odporúča fasádu vhodným spôsobom chrániť. Zvýšená vlhkosť a nižšie teploty vzduchu môžu podstatne ovplyvniť dobu penetrácie. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okolie natieranej plochy musí byť chránené, prípadné odstreky (použitie náradie) sa bezprostredne umyjú dostatočným množstvom vody.

Bezpečnosť práce

Zabrániť dlhšiemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči (ochranné okuliare). Po zasiahnutí vypláchnite prúdom vody. V prípade potreby vyhľadajte lekára. Vo vyzretom stave je výrobok neškodný. Pri spracovaní sa musia dodržať platné normy a všeobecné spracovateľské a remeselné zásady.

Balenie

V plastových nádobách po 5 a 15 kg

Skladovanie

Skladujte v suchom a chladnom prostredí, chráňte pred mrazom. Po otvorení obal vždy dôkladne uzatvorte. Obsah spracujte do 6 mesiacov.

Upozornenie

Tento list je určený pre vašu informáciu. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich znalostí. Tento list nemôže obsahovať všeobecné pravidlá stavebnej techniky, platné normy, smernice a pravidlá na spracovanie. Tieto pravidlá a normy musí dodržiavať dodávateľ stavebných prác spolu so zodpovedajúcimi predpismi na spracovanie.



tel. : +421 2 5824 08 11

fax : +421 2 5363 10 75

www.knauf.sk;

info@knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o.
Apollo Business Center, blok B4
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava



Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, preťah a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podliehá výslovnému súhlasu firmy Knauf.