



Silikonové
a akrylové hmoty

08/2008

Aqua-Dicht

Vodotěsný silikon

Technické údaje

Systém	Zesíťování acetátem
Teplota zpracování	-10 až +40 °C
Teplotní odolnost	-50 až +150 °C
Otevřený čas	
(pokojové prostředí 23/50)	20 min.
Tuhnutí	3 mm/1 den, 7 mm/1 týden
Měrná hmotnost	1,1 g/ml
Změna objemu	-3,5 %
Tvrdość podle Shore A	40
Modul E 100%	0,75 N/mm ²
Pevnost v tahu	0,95 N/mm ²
Tažnost	150-300 %
Návrat do původního stavu	98 %
Připustná celková deformace	20 %
Spotřeba	1 kartuše dostačuje pro cca 3 m spáry při hloubce a šířce spáry 10 mm

Skladovatelnost

Kartuše uskladněte v chladném a suchém prostředí cca 24 měsíců

Způsob použití

Čistý silikon, který byl speciálně vyvinutý pro utěsnění a lepení akvárií, vitrín, skleněných konstrukcí atd. Je určen pro vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- čistý silikon
- odolný proti řasám
- zachovává trvale pružné vlastnosti, tzn. po natažení nebo stlačení se vrací do původního tvaru
- nepropouští vodu
- odolný proti mořské vodě
- odolný proti stárnutí

Pracovní postup

Podklad:

Podklad musí být čistý a nosný.

Postup při použití:

Odřízněte hrdlo a našroubujte hubici. Podle šířky spáry odstříh-
něte šikmo konec hubice. Aplikujte silikon a uhladte ho.

Balení

kartuše 300 ml

čirý

EAN 4006379044689

Výrobní č. 00007955

+ 420 844 600 600

www.knauf.cz

info@knauf.cz

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

Knauf Praha s.r.o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00. Telefon: + 420 272 110 111