



Sanačné malty

07/2008

Dichtungsspachtel Tesniaca stierková malta (MST 1)

Oblasť použitia

Suchá maltová zmes Dichtungsspachtel je cementová hydroizolačná omietkovina použiteľná do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Je vhodná na utesnenie stavebných konštrukcií proti spodnej a tlakovej vode a to i v negatívnom tlaku. Je vhodná napr. na tieto použitia: pod obklady, omietky, na steny anglických dvorcov, bazénov, jímok, nadrží, septikov, kanálov, na základy a pod.

Vlastnosti výrobku

Zrornosť zmesi	0-0,6	mm
Spotreba zámesovej vody na jedno 25 kg vreco	5,0-6,0	l
Spotreba SMZ MST 1 na vrstvu omietky hrúbky 1 mm	1,85	kg/m ²
Doba spracovateľnosti	3	hod.

Technické vlastnosti

Suchá maltová zmes je zložená z anorganických pojív, plnív a hygienicky nezávadných chemických zušľachtujúcich prísad.

Pokyny na použitie

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, bez prachu, voľných častíc a výkvetov, nosný, nepremrznutý a nesmie byť vodoodpuzdujúci. Poškodené murivo sa musí pred použitím malty vyspraviť cementovou maltou Knauf Sockelputz. Tesne pred vlastným použitím malty sa musí podklad dôkladne navlhčiť.

Miešanie malty

Na namiešanie malty sa použije čistá pitná voda. Suchá malta sa s vodou zmieša v pomere uvedenom v tabuľke. POZOR!! Dodatočné pridávanie kameniva, pojiva a prísad k hotovej maltovej zmesi alebo jej preosievanie je neprípustné! Malta sa rozmieša vo vedre miešadlom na vrtačke. Po cca 5 minútach sa opäť krátko premieša a ihneď nanáša.

Nanášanie malty

Malta sa nanáša na podklad hladítkom (obvykle na seba kolmými ťahmi hladítka) v ucelených plochách, v hrúbke 1 - 2 mm v jednom pracovnom kroku (podľa zaťaženia tlakom). Na dosiahnutie dostatočnej vodotesnosti sú treba min. 2 vrstvy. Vrstvu čerstvej malty chráňte pred priamym slnkom a extrémnou teplotou. Neomietajte pri teplotách vzduchu a podkladu pod 5 °C.

Doba zretia omietky

2 - 14 dní, závisí od náročnosti použitia malty.

Výdatnosť (orientačná)

1 vreca SMZ stačí na cca 5,0 m² omietky hrúbky 3 mm. 1 vreca SMZ stačí na cca 2,5 m² omietky hrúbky 6 mm.

Bezpečnosť a hygiena práce

Maltová zmes po rozmiešaní s vodou vytvára alkalickú zmes. Pri práci nejezdte, nefajčite a použite zodpovedajúci odev. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte prúdom čistej vody a okamžite konzultujte s očným lekárom.

Skladovanie

Spracujte do 12 mesiacov. Skladujte v suchom prostredí na drevenom rošte, chráňte pred vzdušnou vlhkosťou.



tel. : +421 2 5824 08 11

fax : +421 2 5363 10 75

www.knauf.sk

info@knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o.
Apollo Business Center, blok B4
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava



Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, preťah a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podliehá výslovnému súhlasu firmy Knauf.