Štukové omietky | 07/2008

# **Extrafein aussen** Štuk univerzálny (MVJ 2)

## Oblasť použitia

Suchá maltová zmes Extrafein aussen je určená na ručné nanášanie vnútorných a vonkajších štukových omietok v hrúbke do 2 mm.

| Vlastnosti výrobku | | |
|---|---|---|
| Zrnitosť zmesi | 0,0-0,6 | mm |
| Spotreba zámesovej vody na jedno 40 kg vrece | 11,0 | l |
| Objemová hmotnosť čerstvej malty | 1,7 | $kg/dm^3$ |
| Spotreba SMZ Extrafein aussen na vrstvu omietky hrúbky 1 mm | 1,4 | $kg/m^2$ |
| Doba spracovateľnosti | 3,0 | hod. |

## Technické vlastnosti

Suchá maltová zmes je zložená z anorganických pojív, plnív a hygienicky nezávadných chemických zušľachťujúcich prísad. Výrobok nesie označenie CE.

## Pokyny na použitie

**Príprava podkladu**
Pred nanesením malty je výhodné zdrsniť spodnú zavädnutú jadrovú omietku mriežkovou škrabkou. Prípadne podklad upravte podľa potreby napr. navlhčením alebo vhodnou Knauf penetráciou.

**Miešanie malty**
Na namiešanie malty sa použije čistá pitná voda. Suchá malta sa s vodou zmieša v pomere uvedenom v tabuľke. POZOR! Dodatočné pridávanie kameniva, pojiva a prísad k hotovej maltovej zmesi alebo jej preosievanie je neprípustné!!!

**Nanášanie malty**
Vápennocementový štuk sa nanesie v tenkej vrstve (2 mm) na podklad a po zavädnutí sa zatočí plsteným alebo penovým hladítkom. Vzhľadom na obsah cementu v štuku spracujte do troch hodín od rozmiešania. Neomietajte pri teplotách vzduchu a podkladu pod 5°C.

## Bezpečnosť práce

V čerstvom stave reaguje alkalicky. Chráňte si oči (ochranné okuliare). Pri práci nejedzte, nefajčite a používajte zodpovedajúci odev. Po zasiahnutí ich vypláchnite prúdom vody. V prípade potreby vyhľadajte lekára.

## Balenie

V papierových ventilových vreciach (40 kg).

## Skladovanie

Spracujte do 12 mesiacov. Skladujte v suchom prostredí na drevenom rošte, chráňte pred vzdušnou vlhkosťou.

## Upozornenie

Tento list je určený pre vašu informáciu. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich znalostí. Tento list nemôže obsahovať všeobecné pravidlá stavebnej techniky, platné normy, smernice a pravidlá na spracovanie. Tieto pravidlá a normy musí dodržiavať dodávateľ stavebných prác spolu so zodpovedajúcimi predpismi na spracovanie.

CE

Knauf Praha spol. s r. o., Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9-Kbely, CZ
2005

EN 998-1
Obyčajná malta na vonkajšiu/vnútornú omietku (GP)

| | |
|---|---|
| Reakcia na oheň: | A1 |
| Pevnosť v tlaku: | CS I |
| Prídržnosť: | min. 0,18 N/mm$^2$-FP:B |
| Absorbcia vody: | W0 |
| Paroriepustnosť: | μ 25 |
| Tepelná vodivosť (tabuľková hodnota): | (λ 10, dry) 0,47 W/m.K |
| Trvanlivosť | min. 10 cyklov |

tel. : +421 2 5824 08 11
fax : +421 2 5363 10 75
www.knauf.sk;
info@knauf.sk

**KNAUF Bratislava s.r.o.**
Apollo Business Center, blok B4
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, pretlač a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podliehá výslovnému súhlasu firmy Knauf.



Konštrukčné, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf.