



Štukové omietky

07/2008

Extrafein innen spezial Štuk jemný (MVJ 3)

Oblasť použitia

Suchá maltová zmes Extrafein innen spezial je určená na ručné nanášanie vnútorných štukových omietok v hrúbke do 2 mm. U podkladov, ktoré sú trvalo pod vplyvom pôsobenia vzliňajúcej vlhkosti sa nezaručuje trvanlivosť omietok.

Vlastnosti výrobku

Zrornosť zmesi	0,0-0,4	mm
Spotreba zámesovej vody na jedno 40 kg vreco	11,0	l
Objemová hmotnosť čerstvej malty	1,7	kg/dm ³
Spotreba SMZ Extrafein innen spezial		
na vrstvu omietky hrúbky 1 mm	1,1	kg/m ²
Doba spracovateľnosti	neobmedzená	

Technické vlastnosti

Suchá maltová zmes je zložená z anorganických pojív, plnív a hygienicky nezávadných chemických zušľachtujúcich prísad. Výrobok nesie označenie CE.

Pokyny na použitie

Príprava podkladu

Pred nanosením je výhodné zdrsniť spodnú zavädnutú jadrovú omietku mriežkovou škrabkou. Prípadne podklad upravte podľa potreby napr. navlhčením alebo vhodnou Knauf penetráciou.

Miešanie malty

Na namiešanie malty sa použije čistá pitná voda. Suchá malta sa s vodou zmieša v pomere uvedenom v tabuľke. POZOR! Dodatočné pridávanie kameniva, pojiva a prísad k hotovej maltovej zmesi alebo jej preosievanie je neprípustné!!!

Nanášanie malty

Vápenný štuk sa naniesie v tenkej vrstve (2 mm) na podklad a po zavädnutí sa zatočí plsteným alebo penovým hladítkom. Neomietajte pri teplotách vzduchu a podkladu pod 5°C.

Bezpečnosť práce

V čerstvom stave reaguje alkalicky. Chráňte si oči (ochranné okuliare). Pri práci nejedzte, nefajčite a používajte zodpovedajúci odev. Po zasiahnutí ich vypláchnite prúdom vody. V prípade potreby vyhľadajte lekára.

Balenie

V papierových ventilových vreciach (25 kg).

Skladovanie

Spracujte do 12 mesiacov. Skladujte v suchom prostredí na drevenom rošte, chráňte pred vzdušnou vlhkosťou.

Upozornenie

Tento list je určený pre vašu informáciu. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich znalostí. Tento list nemôže obsahovať všeobecné pravidlá stavebnej techniky, platné normy, smernice a pravidlá na spracovanie. Tieto pravidlá a normy musí dodržiavať dodávateľ stavebných prác spolu so zodpovedajúcimi predpismi na spracovanie.

Knauf Praha spol. s r. o., Mladoboleslavská 949 197 00 Praha 9-Kbely, CZ 2005	
EN 998-1 Obyčajná malta na vnútornú omietku (GP)	
Reakcia na oheň:	A1
Pevnosť v tlaku:	CS I
Prídržnosť:	min. 0,1 N/mm ² -FP:B
Absorbcia vody:	W0
Paropriepustnosť:	μ 25
Teplná vodivosť (tabuľková hodnota):	(λ 10, dry) 0,47 W/m.K
Trvanlivosť	NPD

▶ tel. : +421 2 5824 08 11
▶ fax : +421 2 5363 10 75

▶ www.knauf.sk;
▶ info@knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o.
Apollo Business Center, blok B4
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava



Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, preťaž a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podliehá výslovnému súhlasu firmy Knauf.