



Ušľachtile omietky, farby
a penetrácie - pastózne

07/2008

Fassadengrund auf Acrylbasis Akrylátová penetrácia

Oblasť použitia

Penetračný náter na následné nanosenie akrylátovej omietky Knauf.

Vlastnosti výrobku

Sušina	cca 58 %	
Hustota	cca 1,35	kg/dm ³
Spotreba na lepiacu stierku	cca 0,2	kg/m ²
Spotreba na obvyklé minerálne podklady	cca 0,3	kg/m

Pokyny na použitie

Podklad musí byť suchý, bez prachu, voľných častíc a výkvetov, nosný, nepremrznutý, rovnomerne nasiakavý a nesmie byť vodoodpuďujúci. Čerstvé omietky musia byť dostatočne vyzreté (1 mm/1 deň, min. 14 dní). Akrylátová penetrácia je vhodná na vápenné, vápenocementové a cementové omietky, betón a iné minerálne podklady, (staré) dobre súdržné minerálne, disperzné a silikátové nátery a omietky, sadrové omietky. Je nevhodná na čerstvé vápenné omietky a nátery, na plastické hmoty, lakové, prípadne olejové vrstvy a glejové farby.

Nanášanie

Vopred patrične upravený podklad musí byť vyzretý a suchý. Bezprostredne pred nanášaním výrobok dôkladne premiešať pomalobežným miešadlom. Penetrácia sa môže nanášať valčekom alebo natierať štetkou rovnomerne a bez prerušenia. Náter sa nanáša celoplošne, pri niekoľkonásobnom nanášaní sa musí dodržať technologická prestávka - min. 24 hod. medzi nátermi.

Výdatnosť (orientačná)

cca 65 m²/20 kg hmoty a cca 16 m²/5 kg hmoty

Zabezpečenie kvality

Kontinuálna kontrola podnikovým laboratóriom, nezávislá kontrola prostredníctvom štátom autorizovanej skúšobne.

Všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia klesnúť pod +5 °C. Pri priamom slnečnom žiarení, daždi alebo silnom vetre sa odporúča fasádu chrániť vhodným spôsobom. Zvýšená vlhkosť vzduchu a nižšie teploty vzduchu môžu podstatne ovplyvniť dobu zretia. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okolie natieranej plochy musí byť chránené, prípadné odstreky (použitie náradie) sa ihneď umyje dostatočným množstvom vody.

Bezpečnosť a hygiena práce

Zabrániť dlhšiemu kontaktu s pokožkou. chráňte oči (ochranné okuliare). Po zasiahnutí ich vypláchnite prúdom vody. V prípade potreby vyhľadajte lekára. Vo vyzretom stave je prípravok neškodný. Pri spracovaní sa musia dodržať platné normy a všeobecné spracovateľské a remeselné zásady.

Balenie

V plastových nádobách po 5 a 20 kg

Skladovanie

Skladujte v suchom a chladnom prostredí, chráňte pred mrazom. Po otvorení obal vždy dôkladne uzatvorte. Obsah zpracujte do 6 mesiacov.

Upozornenie

Tento list je určený pre vašu informáciu. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich znalostí. Tento list nemôže obsahovať všeobecné pravidlá stavebnej techniky, platné normy, smernice a pravidlá na spracovanie. Tieto pravidlá a normy musí dodržiavať dodávateľ stavebných prác spolu so zodpovedajúcimi predpismi na spracovanie.



tel. : +421 2 5824 08 11

fax : +421 2 5363 10 75

www.knauf.sk;

info@knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o.
Apollo Business Center, blok B4
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava



Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, preťah a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podliehá výslovnému súhlasu firmy Knauf.