



Hydroizolace

08/2008

Flächendicht

Hydroizolační nátěr

Technické údaje

Teplota zpracování	+5 °C až +35 °C (vhodnější je teplota vyšší než +10 °C)
Doba schnutí	cca 2–3 hod.
Spotřeba	V závislosti na drsnosti a nasákavosti podkladu, jakož i požadovaném namáhání izolační vrstvy. Minimální množství nanášené na hladké plochy např. sádrové desky cca 900 g/m ² (250 až 350 g/m ² na jednu vrstvu). Minimální množství nanášené na drsné plochy např. beton cca 1000 až 1500 g/m ² (300 až 450 g/m ² na jednu vrstvu).

Skladovatelnost

Skladovat v řádně uzavřených originálních obalech v chladném prostředí cca 12 měsíců. Teplota nesmí klesnout pod bod mrazu.

Způsob použití

Izolační nátěr bez obsahu živice připravený k okamžitému použití pro úpravu podkladů v mokřem prostředí. Nátěr je určený pro vodotěsné pružné uzavření podkladů před obkládáním obkládačkami např. ve sprchách. Nátěr je vhodný pro vnitřní použití, není vhodný jako konečná povrchová úprava.

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- připravený k okamžitému použití
- vodotěsný
- neobsahuje živice
- dobrá přilnavost
- neobsahuje rozpouštědla, tepelně odolný

Pracovní postup

Podklad:

Podklad musí být pevný, čistý, zbavený oleje, mastnot a separačních prostředků. Volné částice jako prach, zbytky laku a malty je nutno odstranit. Široké trhliny a spáry je nutno předem zacelit stěrkou. Je třeba zabránit proniknutí vody z podkladu např. venkovními stěnami nebo podlahou.

Příprava:

Před použitím promíchejte. Na podklad naneste nátěr Flächendicht (rozředěný vodou v poměru 1 : 4) válečkem, štětcem nebo štětkou. Vyčkejte, dokud nátěr nezaschne. Podklad je nutno opatřit nejméně dvěma dalšími nezředěnými nátěry Flächendicht. Na ještě čerstvý 2. nátěr přitiskněte těsnicí pásku Knauf Flächendichtband v místě rohových svislých a vodorovných spár. Teprve po zaschnutí 2. nátěru naneste třetí nátěr. Po úplném zaschnutí všech 3 vrstev (cca 24 hodin) lze aplikovat cementové lepidlo (Flexkleber), disperzní lepidla typu Superkleber nejsou vhodná.

Balení

kbelík 5 kg EAN 4006379044498 výrobní č. 00007366

+ 420 844 600 600

www.knauf.cz

info@knauf.cz

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

Knauf Praha s.r.o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00. Telefon: + 420 272 110 111