



Sadrové omietky
a stierky Knauf

07/2008

Füllspachtel außen Výplňová vonkajšia hmota

Oblasť použitia

Biela stierková hmota s obsahom cementu na opravy omietok, muriva, dosiek a pod. Je vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Technické údaje

Teplota spracovania / teplota podkladu	min. +5	°C
Doba vyzretia	cca 5	min.
Doba spracovateľnosti	cca 3	h
Doba schnutia (popodľa hrúbky)	cca 24	h
Spotreba	závisí od druhu práce	
Pevnosť v tlaku	15	N/mm ²
Pevnosť v tahu za ohybu	4	N/mm ²
Priľnavosť k betónu	1	N/mm ²
Súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary	cca 25	

Vlastnosti

Jednoznačné prednosti:

- na vyplňanie trhlín a otvorov
- opravy pohľadových plôch muriva a sklenených tvárnic
- môže sa naniesť vrchný náter

Pracovný postup

Podklad

Podklad musí byť pevný a únosný. Voľné častice, nečistoty, prach a pod. sa musia odstrániť.

Príprava

Nasypte 5 kg prášku do cca 1,25 l vody, nechajte krátko nasiaknuť a dôkladne premiešajte, aby nevznikli hrudky. Zmiešavací pomer zvolte podľa druhu práce, t. zn. hmota môže mať vyššiu alebo nižšiu viskozitu. Po dozrievaní cca 5 minút hmotu ešte raz premiešajte. Doba spracovania zmesi je cca 3 hodiny. Tuhnúci materiál už nespracovávajte, neriedte vodou ani nerozmiešavajte, aj keď sa zdá, že hmota je ešte použiteľná. Hmotu nanášajte stierkou, špachtľou a pod. na podklad. Hrúbka vrstvy môže byť až niekoľko centimetrov. Hmoždinka sa môže zatažiť až po zaschnutí (najskôr po cca 24 hodinách). Povrch sa po zatuhnutí vyhladí vlhkou špongiou. Všetky nadväzujúce práce sa môžu vykonávať až po úplnom vyschnutí materiálu.

Doplňujúce pokyny

Hmota obsahuje cement. Musí sa uložiť mimo dosah detí. Dbajte, aby nedošlo ku kontaktu s pokožkou. Používajte vhodné pracovné rukavice.

Skladovateľnosť

6 mesiacov pri skladovaní v suchu, otvorené nádoby dobre uzavrite.



▶ tel. : +421 2 5824 08 11

▶ fax : +421 2 5363 10 75

▶ www.knauf.sk;

▶ info@knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o.
Apollo Business Center, blok B4
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava



Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, pretláč a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podliehá výslovnému súhlasu firmy Knauf.