



Spárovací hmoty

08/2008

Fugenbunt

Barevná spárovací hmota s dekorativním efektem



Technické údaje

Spárování	po úplném zaschnutí podkladu (doba schnutí závisí na typu použitého lepidla)
Zrnitost	max 0,2 mm
Doba zpracovatelnosti	cca 2 hodiny
Stabilní spára	po cca 24 hodinách
Intenzivní čištění	nejdříve za 4 týdny
Přímé působení vody (např. při sprchování apod.)	nejdříve za 3 dny
Spotřeba záměsové vody na 1 kg spárovací malty	cca 0,3 l

Skladovatelnost

min. 24 měsíců v suchém prostředí

Způsob použití

Suchá maltová směs je určena pro spárování obkládaček všeho druhu na stěnách i podlahách, dlaždic z přírodního kamene a betonu se spárami až do 8 mm ve vnitřním i vnějším prostředí. Spárovací malta se rozdělává s vodou na snadno zpracovatelnou hmotu, která po vetření do spár tuhne bez vzniku trhlin a zajišťuje tak pěkný vzhled a mimořádnou odolnost spárování. Spára musí mít minimální šířku 2 mm, při hloubce volné nevyplněné spáry na tloušťku obkladu. V případě aplikace do spár s nerovnoměrnou šířkou a hloubkou nebo u obkladu s vyšší nasákavostí je doporučeno do spárovací malty přidat Fugen-Elast.

Veškeré uvedené parametry jsou stanovené při standardních podmínkách (21 až 25 °C a 45 až 55 % relativní vlhkosti)

Vlastnosti

Suchá maltová směs je speciální spárovací malta složená z cementu, plniva, zušlechťujících přísad a minerálních světlostálých barevných pigmentů. Všechny použité materiály jsou nehořlavé a hygienicky nezávadné.

Jednoznačné přednosti:

- připravena k okamžitému namíchání
- vysoká pevnost spáry při zachování flexibilních vlastností
- výrazně snížená nasákavost ochraňuje spáry a snižuje jejich zašpinění
- vysoká odolnost proti oděru a poškození spáry pro spáry o šířce do 8 mm, odpovídá většině prováděných tloušťek spár u obkladů a dlažeb
- různé barevné odstíny odpovídající barevným odstínům moderní sanitární keramiky
- zvlášť jednoduché zpracování
- v kombinaci s Knauf Fugen-Elast také pro spárování obkládaček a dlaždic na pružných podkladech, např. dřevotřískových deskách, vytápěných podlahách

Pracovní postup

Postup při použití:

Nasypte Fugenbunt do čisté vody a zamíchejte. Po době zrání opět promíchejte a nanášejte gumovou stěrku do spár v diagonálním směru. Plochu po zavaznutí očistěte vlhkou houbou. Pozor na vymytí spár! Během prvních 2–3 hodin po spárování se doporučuje (zejména v teplém a suchém prostředí) tuhnoucí spáry několikrát opatrně (např. rozprašovačem na květiny) postříkat vodou, aby se dosáhlo dobrého vytvrnutí spárovací hmoty. Obkládačky po zaschnutí otřete měkkým hadříkem.

Míchání malty

Rozdělávání malty s čistou pitnou vodou se provádí v čisté (nejlépe plastové) nádobě, a to v poměru uvedeném výše v tabulce. Po rozmíchání na homogenní hmotu se malta nechá 2–3 minuty odležet, znovu se dobře promíchá.

POZOR! Dodatečné přidávání kameniva, pojiva a přísad k hotové maltové směsi nebo její prosévání je nepřipustné!!!

Spárování

Provádí se gumovou stěrku, případně rukou chráněnou gumovou rukavicí. Po bezvadném zaplnění spár se práce na cca 10–15 minut přerušuje, aby malta zavadla (povrch spár se stane matným). Potom se vlhkou houbou nebo hadříkem přebytečná malta smyje a po dostatečném vyschnutí spárování se celý obklad suchým čistým hadříkem přečistí.

Příprava pro vyšší namáhání:

Jestliže je třeba, aby spára odolávala většímu zatížení a měla vysokou pružnost (topení v podlaze, terasa, velká spára, obklad na dřevotřískový podklad atd.), je nutno do spáry přidat příměs Fugen-Elast 1 l na 5 kg spárovací hmoty.

Bezpečnost a hygiena práce

Maltová směs po rozmíchání svodou vytváří alkalickou směs. Při práci nejezte, nekuřte a použijte odpovídající oděv. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a hned konzultujte s očním lékařem.

Balení

2 kg	EAN	Výrobní č.
Grau – šedá	9002943055605	00071201
Weiss – bílá	9002943055599	00071202
Ägäis – světle zelená	4006379050338	00020402
Anemone	9002943055681	00071204
Anthrazit	9002943055742	00071205
Aquamarin	9002943055728	00071220
Bahamabeige	9002943055629	00071206

Balibraun	9002943055643	00071207
Bermudablau	9002943055766	00071208
Blau – modrá	9002943055780	00071221
Caramel	9002943055650	00071209
Cotto	8590408069003	00113768
Crocus	9002943055674	00071210
Dunkelbraun – tmavě hnědá	4006379049523	00019925
Gelb	8590408069201	00113770
Hellblau – světle modrá	9002943055735	00071222
Hellbraun – světle hnědá	9002943055636	00071211
Jasmin	9002943055667	00071212
Lichtgrau – světle šedá	4006379050314	00020401
Magnolia	9002943055704	00071214
Manhattan	9002943055698	00071215
Pergamon	4006379050345	00020404
Orange	8590408069102	00113769
Rot – červená	9002943055773	00071223
Schwarz – černá	9002943055612	00071217
Stella	9002943055759	00084159
Sunset	9002943055711	00084160
Whisperblau	4006379050291	00020399
Whisperrosa	4006379050307	00020400

5 kg	EAN	Výrobní č.
Grau – šedá	4006379016662	00005945
Weiss – bílá	4006379016679	00005950
Ägäis – světle zelená	4006379050277	00020396
Anemone	4006379020270	00005993
Anthrazit	9002943054691	00008963
Aquamarin	9002943054677	00071229
Bahamabeige	9002943073579	00005988
Balibraun	4006379016976	00079889
Bermudablau	4006379016921	00071228
Blau – modrá	4006379023356	00006038
Caramel	4006379016877	00005989
Cotto	9002943075269	00079849
Crocus	4006379016914	00081834
Dunkelbraun – tmavě hnědá	4006379049516	00019924
Hellblau – světle modrá	9002943054684	00071271
Hellbraun – světle hnědá	4006379016952	00006007
Jasmin	4006379016846	00005981
Lichtgrau – světle šedá	4006379050253	00020394
Magnolia	4006379016891	00071226
Manhattan	9002943073586	00006018
Orange – oranžová	9002943075289	00079848
Pergamon	4006379050284	00020397
Rot – červená	4006379023325	00006036
Schwarz – černá	4006379016983	00071227
Stella	4006379030309	00006000
Sunset	4006379023417	00083856
Whisperblau	4006379050239	00020392
Whisperrosa	4006379050246	00020393
Gelb – žlutá	9002943075276	00079847

10 kg	EAN	Výrobní č.
Grau – šedá	9002943072435	00084162
Weiss – bílá	9002943072411	00084161
Anemone	9002943072480	00084166
Bahamabeige	9002943072497	00084164
Caramel	9002943072442	00084165
Dunkelbraun – tmavě hnědá	9002943072466	00084168

+ 420 844 600 600

www.knauf.cz

info@knauf.cz

CZ/08/08

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

Knauf Praha s.r.o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00. Telefon: + 420 272 110 111

Práva technické změny vyhrazena. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přeřek a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.