



Sadrové omietky  
a stierky Knauf

07/2008

## Multi-Finish Sadrová stierka

### Oblasť použitia

Knauf Multi-Finish je sadrová stierka sa zušľachtujúcimi prísadami na vystierkovanie drsných a nerovných podkladov, betónových prefabrikovaných dielcov, drážok a dier, ako aj na vytvorenie stierkovej omietky na rovných podkladoch, ako napr. betónových plochách, sadrových doskách a omietkach. Knauf Multi-Finish je vhodný aj na vytvorenie vysokokvalitných, príp. sfarbených dekoratívnych povrchov v interiéroch.

### Vlastnosti výrobku

Spotreba zámesovej vody na jedno 25 kg vreco	cca 15,0	l
Spotreba Multi-Finish na vrstvu omietky hrúbky 1 mm	1,0	kg/m <sup>2</sup>
Doba spracovateľnosti	30	hod.

### Technické vlastnosti

- viazaná sadrou
- prášková forma pripravená na rozrobenie
- univerzálne použitie
- strojové spracovanie (PFT-Ritmo)
- veľmi vláčna
- modifikácie zušľachtujúcimi prísadami
- netvorí hrudky
- vysoká výdatnosť
- vhodná na aplikáciu od 0 do 40 mm
- dá sa natiahnuť v nulovej hrúbke
- rýchloschnúca

## Príprava a spracovanie

### Príprava a spracovanie

Knauf Multi-Finish sypte do vody, kým hmota nesiahla až tesne k hladine (vrece 25 kg na cca 18 l). Zmes miešajte ručne pomalobežným miešadlom, kým nedosiahnete riedku smotanovú konzistenciu bez hrudiek. Nepridávajte ďalšie prísady! Knauf Multi-Finish spracujte do cca 30 minút. Najskôr vyplňte škáry medzi prefabrikovanými dielcami. Ak má byť povrch nakoniec natretý farbou, použite výstužnú pásku. Podľa potreby naneste druhú vrstvu stierky a vyhladte prechody na naväzujúce plochy. Na celoplošné nanášanie stierky Knauf Multi-Finish použite švajčarske hladítko, príp. nastriekajte stierku strojom PFT-Ritmo, zarovnajte ju hladítkom, lyžicou alebo špachtľou a zahladte ju po cca 50 min. Stierka Knauf Multi-Finish nesmie byť spracovávaná pri teplote nižšej ako +5 °C. Pozor na rýchle vyschnutie čerstvo natiahnutých plôch!

### Podklad

Podklad musí byť únosný, pevný, dostatočne vyzretý a čistý. Betónové plochy musia byť dostatočne suché a zbavené odformovacích prostriedkov. Podklad pod omietku sa vždy musí skontrolovať. V závislosti na vlastnostiach betónu ho natrite náterom Knauf Betokontakt, sadrokartónové dosky náterom Knauf Putzgrund a (staré) omietky Knauf Tiefengrund.

## Spotreba

Cca 1,0 kg na 1 m<sup>2</sup> a 1 mm hrúbky vrstvy omietky. Jedno vreco (25 kg) postačuje na vystierkovanie vrstvy hrúbky 2 mm po celej ploche na cca 10 m<sup>2</sup>.

## Pokyny a upozornenia

Stierka Knauf Multi-Finish nesmie byť zmiešaná s inými materiálmi, nakoľko by tým došlo okrem iného k výraznému zhoršeniu vlastností. Tuhnutí materiál sa už v žiadnom prípade nesmie ďalej spracovávať. Nádoby a náradie vymyte vodou hneď po použití. Staré zbytky materiálu môžu výrazne skrátiť dobu spracovateľnosti pripravenej zmesi.

## Bezpečnosť a hygiena práce

Maltová zmes po rozmiešaní s vodou vytvára alkalickú zmes. Pri práci nejeďte, nefajčite a použite zodpovedajúci odev. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte prúdom čistej vody a okamžite konzultujte s očným lekárom.

## Balenie

V papierových vreciach po 25 kg.

## Skladovanie

Spracujte do 6 mesiacov. Skladujte v suchom prostredí na drevenom rošte, chráňte pred vzdušnou vlhkosťou.

## Upozornenie

Tento list je určený pre vašu informáciu. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich znalostí. Tento list nemôže obsahovať všeobecné pravidlá stavebnej techniky, platné normy, smernice a pravidlá na spracovanie. Tieto pravidlá a normy musí dodržiavať dodávateľ stavebných prác spolu so zodpovedajúcimi predpismi na spracovanie.



tel. : +421 2 5824 08 11

fax : +421 2 5363 10 75

www.knauf.sk;

info@knauf.sk

**KNAUF Bratislava s.r.o.**  
Apollo Business Center, blok B4  
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava



Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, pre tlač a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podliehajú výslovnému súhlasu firmy Knauf.