



Murovacie malty

07/2008

Porenbetonmörtel Lepiaca malta na pórobetón (LMP 1)

Oblasť použitia

Lepiaca malta LMP 1 je určená na vnútorné aj vonkajšie použitie ako tenkovrstvová murovacía malta na pórobetónové tvárnice (presné murovanie). Je určená na ručné spracovanie.

Vlastnosti výrobku

Zrornosť zmesi	0,0-0,6	mm
Spotreba zámesovej vody na jedno 25 kg vreco	7,0	l

Výška tvárnice 25 cm hrúbka tvárnice (cm)	Spotreba na m ² muriva (kg/m ²)	
	dĺžka 50	dĺžka 60
10	1,7	1,5
30	5,0	4,5

Technické vlastnosti

Suchá maltová zmes je zložená z anorganických pojív, plnív a hygienicky nezávadných chemických zušľachtujúcich prísad. Kvalita je kontinuálne sledovaná v laboratóriu výrobného závodu. Výrobok nesie označenie CE.

Pokyny na použitie

Lepiacu maltu rozmiešajte s čistou vodou pomocou pomalobežnej vŕtačky do hladkej konzistencie, nechajte odstáť (10 min) a ešte raz premiešajte. Nanášajte rovnomerne bez prerušenia zubatým hladítkom so zubami min 3 mm na všetky škárované spoje a strany. Ihneď na maltu kladte murovací prvok a pevne pomocou gumového kladívka usadíte vo vodorovnom aj zvislom smere. Malta nesmie byť zaschnutá. Presahujúcu maltu lyžicou odstráňte. Nemurujte za mrazu, ani s namrznutým murovacím materiálom, výmurovky chráňte počas tuhnutia pred nepriazňou počasia (mráz, vietor, slnko, dážď). Vždy dodržujte remeselné zásady, do namiešanej malty nič nepridávajte, vrecovaný materiál umiestnite na stavenisku tak, aby ste zabránili jeho zbytočnému prenášaniam. Pri murovaní dodržujte platné normy a technologické odporúčania výrobcov murovacích prvkov.

Bezpečnosť a hygiena práce

Maltová zmes po rozmiešaní s vodou vytvára alkalickú zmes. Pri práci nejedzte, nefajčite a použite zodpovedajúci odev. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte prúdom čistej vody a okamžite konzultujte s očným lekárom.

Balenie

V papierových ventilových vreciach s plastovou vložkou po 25 kg.

Skladovanie

Spracujte do 12 mesiacov. Skladujte v suchom prostredí na drevenom rošte, chráňte pred vzdušnou vlhkosťou.

Upozornenie

Tento list je určený pre vašu informáciu. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich znalostí. Tento list nemôže obsahovať všeobecné pravidlá stavebnej techniky, platné normy, smernice a pravidlá na spracovanie. Tieto pravidlá a normy musí dodržiavať dodávateľ stavebných prác spolu so zodpovedajúcimi predpismi na spracovanie.

 3048	
Knauf Praha spol. s r. o., Mladoboleslavská 949 197 00 Praha 9-Kbely, CZ 2005	
051390-CPD-0033/05/P	
EN 998-2 Návrhová murovací malta na tenké škáry pre použitie vo vonkajších stavebných častiach s konštrukčnými požiadavkami (T)	
Reakcia na oheň:	A1
Pevnosť v tlaku:	M 10
Absorbcia vody:	0,4 kg (m ² .min0,5)
Počiatková pevnosť v šmyku (tabuľková hodnota):	0,30 N/mm ²
Obsah chloridov:	0,002 % Cl
Paropriepustnosť:	μ 15/35
Tepelná vodivosť (tabuľková hodnota):	(λ 10, dry) 0,67 W/m.K
Trvanlivosť	min. 10 cyklov

▶ tel. : +421 2 5824 08 11
▶ fax : +421 2 5363 10 75

▶ www.knauf.sk;
▶ info@knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o.
 Apollo Business Center, blok B4
 Prievozska 2/A, 821 09 Bratislava



Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, pre tlač a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podliehajú výslovnému súhlasu firmy Knauf.