



Sanačné malty

07/2008

Saniervorspritzer Odvlhčovací prednástrek (MCO 2)

Oblasť použitia

Suchá maltová zmes Saniervorspritzer je ručná malta so zvýšenou pridržnosťou určená pod omietku Saniergrundputz na kamenné, zmiešané alebo betónové murivo. Omietka zaručuje dokonalé spojenie medzi relatívne hladkým podkladom (zmiešané alebo kamenné murivo, monolitický betón) a omietkou Saniergrundputz, pričom tiež plní svoju sanačnú odvlhčovaciu funkciu.

Vlastnosti výrobku

Zrornosť zmesi	0,0-2,0	mm
Spotreba zámesovej vody na jedno 40 kg vreco	cca 6,0	l
Doba spracovateľnosti pri 20 °C	cca 1,0	hod.

Technické vlastnosti

Suchá maltová zmes je zložená z anorganických pojív, plnív a hygienicky nezávadných chemických zušľachtujúcich prísad. Kvalita je kontinuálne sledovaná v laboratóriu výrobného závodu. Výrobok nesie označenie CE.

Pokyny na použitie

Príprava podkladu

Sanovaný kamenný alebo betónový podklad musí byť dokonale zbavený starej omietky a prachu. Na to je najlepšie použiť tlakovú vodu, prípadne len oceľovú kefu.

POZOR! Elektrická inštalácia pod omietkou sa nesmie v žiadnom prípade prichytávať pomocou sadry. Vhodná je napríklad rýchlotuhnúca malta Schnellreparaturmörtel.

Miešanie malty

Na namiešanie malty sa použije čistá pitná voda. Do miešačky s lopatkami sa vleje 5 l vody a za stálého miešania sa pridá maltová zmes. Potom sa mieša najmenej 10, nie viac ako 15 minút. Nakoniec sa pridá cca 1 liter vody, ktorým sa upraví konzistencia. **POZOR!!** Dodatočné pridávanie kameniva, pojiva a prísad k hotovej maltovej zmesi alebo jej preosievanie je neprípustné!!!

Nanášanie malty

Sanovaný podklad sa pred aplikáciou musí dôkladne navlhčiť (betón opakovane). Potom sa malta nanáša ručne murárskou lyžicou a to sieťovito s cca 2/3 krytím plochy. Neomietajte pri silnom priamom slnečnom žiarení. Malta sa nechá zatvrdnúť 1-4 dni (podľa počasia a teploty) a potom sa po jej dôkladnom navlhčení nanáša omietka Saniergrundputz (MCO 1). Neomietajte pri teplotách vzduchu a podkladu pod 5°C.

Výdatnosť (orientačná)

1 vreca SMZ 40 kg vydá na cca 6 m² omietky.

Bezpečnosť a hygiena práce

Maltová zmes po rozmiešaní s vodou vytvára alkalickú zmes. Pri práci nejedzte, nefajčite a použite zodpovedajúci odev. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte prúdom čistej vody a okamžite konzultujte s očným lekárom.

Balenie

V papierových ventilových vreciach (40 kg).

Skladovanie

Spracujte do 12 mesiacov. Skladujte v suchom prostredí na drevenom rošte, chráňte pred vzdušnou vlhkosťou.

Upozornenie

Tento list je určený pre vašu informáciu. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich znalostí. Tento list nemôže obsahovať všeobecné pravidlá stavebnej techniky, platné normy, smernice a pravidlá na spracovanie. Tieto pravidlá a normy musí dodržiavať dodávateľ stavebných prác spolu so zodpovedajúcimi predpismi na spracovanie.

Knauf Praha spol. s r. o., Mladoboleslavská 949 197 00 Praha 9-Kbely, CZ 2005	
EN 998-1 Obyčajná malta na vonkajšiu/vnútornú omietku (GP)	
Reakcia na oheň:	A1
Pevnosť v tlaku:	CS II
Prídržnosť:	min. 0,3 N/mm ² -FP:B
Kapilárna absorpcia vody:	W0
Paropropustnosť:	μ ≤ 15
Teplná vodivosť (tabuľková hodnota):	(λ 10, dry) 0,47 W/m.K
Trvanlivosť	min. 10 cyklov

▶ tel. : +421 2 5824 08 11
▶ fax : +421 2 5363 10 75

▶ www.knauf.sk;
▶ info@knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o.
Apollo Business Center, blok B4
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava



Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, preťah a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podliehajú výslovnému súhlasu firmy Knauf.