



Štukové omietky

07/2008

Superpiko Jemná biela stierka

Oblasť použitia

Suchá maltová zmes Superpiko je určená na ručné nanášanie veľmi hladkých povrchov na vápennocementové a cementové vnútorné omietky a na betón. Je určená na vnútorné použitie.

Vlastnosti výrobku

| | | |
|--|---------|-------------------|
| Zrornosť zmesi | 0-0,2 | mm |
| Spotreba zámesovej vody na jedno 25 kg vreco | 9 | l |
| Spotreba SMZ Superpiko na vrstvu omietky hrúbky 1 mm | cca 1,1 | kg/m ² |
| Doba spracovateľnosti | cca 3,0 | hod. |

Technické vlastnosti

Suchá maltová zmes je zložená z anorganických pojív, plnív a hygienicky nezávadných chemických zušľachtujúcich prísad.

Pokyny na použitie

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, bez prachu, voľných častíc a výkvetov, nosný, nepremrznutý a nesmie byť vodoodpuzdujúci. Podklad je vhodné pred aplikáciou napenetrovať napr. prípravkom Putzgrund Mineral. Na nižšie uvedené podklady odporúčame nasledujúce operácie:

Betón - stierku nanášajte najskôr 3 mesiace po betonáži. Betón musí byť zbavený oddeľovacieho oleja a nerovnosti musia byť vyspravené.

Omietky - stierku nanášajte najskôr 21 dní po nanosení omietky. Podkladová omietka musí byť rovná, pevná, suchá a bez voľných častíc.

Miešanie malty

Na namiešanie malty sa použije čistá pitná voda. Suchá malta sa s vodou zmieša v pomere uvedenom v tabuľke. Po rozmiešaní s vodou sa zmes nechá 5-10 minút odstáť a ešte raz sa premieša. Pozor! Dodatočné pridávanie kameniva, pojiva a prísad do hotovej maltovej zmesi alebo jej preosievania je neprípustné!!!

Nanášanie malty

Stierková omietka sa naniesie hladítkom v tenkej vrstve cca 1 mm, zarovná sa a potom sa čo najmenejšie vyhladí. V prípade nanášania stierky na panely odporúčame do stierky osadiť tkaninu. Po vytvrdnutí je možné plochu ešte prebrúsiť. Maltu nespracovávajú pri teplote vzduchu a podkladu pod +5°C.

Výdatnosť (orientačná)

1 vreca SMZ stačí na cca 12 m² vápennej stierkovej omietky.

Bezpečnosť a hygiena práce

Maltová zmes po rozmiešaní s vodou vytvára alkalickú zmes. Pri práci nejedzte, nefajčite a použite zodpovedajúci odev. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte prúdom čistej vody a okamžite konzultujte s očným lekárom.

Skladovanie

Spracujte do 12 mesiacov. Skladujte v suchom prostredí na drevenom rošte, chráňte pred vzdušnou vlhkosťou.

Upozornenie

Tento list je určený pre vašu informáciu. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich znalostí. Tento list nemôže obsahovať všeobecné pravidlá stavebnej techniky, platné normy, smernice a pravidlá na spracovanie. Tieto pravidlá a normy musí dodržiavať dodávateľ stavebných prác spolu so zodpovedajúcimi predpismi na spracovanie.



tel. : +421 2 5824 08 11

fax : +421 2 5363 10 75

www.knauf.sk;

info@knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o.
Apollo Business Center, blok B4
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava



Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, preťah a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podliehajú výslovnému súhlasu firmy Knauf.