



Čištění a ošetřování

08/2008

Steinsiegel

Glazura na kámen

Technické údaje

Teplota zpracování	cca 10 až 25 °C
Doba schnutí	cca 60 min.
Spotřeba	1 l dostačuje na 5 až 10 m ² v závislosti na nasákavosti podkladu

Skladovatelnost

Skladovat v chladu a suchu, v uzavřené nádobě, při teplotě max. 25 °C, nejvýše po dobu 4 let.

Způsob použití

Přípravek Steinsiegel obnovuje barvu a strukturu („mokrý vzhled“) a usnadňuje ošetření přírodního a umělého kamene, vymývaného betonu, teraca, mramoru, desek ze solnhoferského vápence, břidlice atd.

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- bezbarvý uzavírací povlak sametového lesku
- snadná údržba
- odolný proti otěru, snadno obnovitelný film
- nežloutne
- odolný proti posypové soli

Pracovní postup

Podklad:

Poklad musí být suchý, čistý a nasáklavý. Nečistoty odstraňte přípravkem Knauf Öl- und Fettentferner. Není vhodný pro leštěné ani silně zatížené plochy. Nanáší se pouze na naprosto suché plochy. Venkovní plochy musí být chráněny proti dešti a vysoké vlhkosti.

Postup při použití:

Přípravek Steinsiegel nanášejte stejnoměrně štětcem.

Doplňující informace:

Při nanášení zajistěte dostatečné větrání. Přípravek obsahuje organická rozpouštědla. Po zaschnutí nedochází k dalšímu odpařování rozpouštědel. Před použitím je vhodné přípravek odzkoušet na materiálu mimo pohledovou plochu.

Tento výrobek obsahuje xylen. Uložte ho mimo dosah dětí. Používejte výhradně v dobře větraných místnostech. Přípravek nevylévejte do kanalizace. Při zasažení očí nebo spolknutí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Hasicí prostředek: CO₂ práškový nebo pěnový.

Likvidace: Obaly od přípravků se musí likvidovat jako zvláštní odpad a nesmí se likvidovat s domovním odpadem.

Balení

dóza 1 litr	EAN 4006379021031	Výrobní č. 00006051
dóza 5 litrů	EAN 4006379021048	Výrobní č. 00069573