

KNAUF



K459b.sk



Firewin systémy

7/2016

Knauf SIBATERMGRUND

Penetračný náter pre zvýšenie prídržnosti omietky Knauf SIBATERM® Outdoor

FIREWIN

Popis výrobku

Spotreba: cca 0,15 - 0,2 kg/m²
Farba: biela, po nanosení a zaschnutí transparentná
Číslo výrobku: 528822
EAN: 8590408048701

Zloženie

Penetrácia pozostáva z vody, vodnej disperzie styren-akrylátového kopolyméru a zmäkčovadla.

Balenie

V plastových nádobách - 5 kg

Skladovanie

Skladujte na suchom a chladnom mieste, chráňte pred mrazom. Po otvorení obal dôkladne uzavrite. Skladujte po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Súvisiace výrobky

Knauf SIBATERM® Outdoor

Vlastnosti výrobku

Sušina: 39%
Hustota: 1,01 kg/dm³

Oblasť použitia

Penetračný náter na ocelovú konštrukciu na použitie v interiéri pre následné nanosenie protipožiarnej omietky Knauf SIBATERM® Outdoor.

Všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia klesnúť pod +5 °C. Zvyšná vlhkosť a nižšie teploty môžu podstatne ovplyvniť dobu schnutia penetrácie. Je zakázané pridávať ďalšie materiály. Okolie natieranej plochy musí byť chránené, eventuálne odstreky (použitie náradie) ihneď umyť dostatočným množstvom vody.

Bezpečnosť a hygiena práce

Zabrániť kontaktu s pokožkou. Chráňte oči napr. ochrannými okuliarmi. Po zasiahnutí vypláchnite prúdom vody. V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Pri spracovaní je nutné dodržiavať platné normy a všeobecné montážne zásady.

Pokyny pre použitie

Podklad musí byť suchý, zbavený prachu, voľných nečistôt, olejov, mastnoty a separačných vrstiev, ako napr. hrdze a pod. Staré nesúdržné nátery je nutné mechanicky odstrániť a v prípade neodstrániteľných zvyškov je nutné vyskúšať zľúčiteľnosť a pridržnosť podkladu. U starých neodstrániteľných náterov je nutné vyskúšať príľnavosť penetrácie SIBATERMGRUND a omietky Knauf SIBATERM® Outdoor. Penetrácia sa nanáša na ocelovú konštrukciu opatrenú základným optimálne alkydovým (syntetickým) náterom.

Nanášanie

Penetráciu neriediť! Penetráciu pred nanášaním dôkladne premiešať miešadlom s nízkymi otáčkami. Dbajte na rovnomerné pokrytie penetrovanej plochy. Na aplikáciu sa odporúča použiť valček alebo štetec. Náter sa realizuje v hrúbke 10 - 20 µm, pri aplikácii v dvoch vrstvách je nutné dodržať technologickú prestávku 2 hodiny medzi nátermi. Pred nanosením omietky Knauf SIBATERM® Outdoor je nutné dodržiavať technologickú prestávku 2 hodiny, maximálna prestávka je 24 hodín.

+421 2 5824 08 11

www.knauf.sk

info@knauf.sk

Konštrukčné, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf.

KNAUF Bratislava s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava