



Sádrové lité potěry a stěrky
Technický list PM 310.cz

8/2015

BP 4

Sádrová nivelační stěrka

Specifikace

Pro vyrovnání nerovností na vnitřních podlahových konstrukcích v tloušťkách do 2 do 25 mm, před položením všech běžných podlahových krytin. Vhodným podkladem je suchý soudržný beton, cementový potěr, lité anhydritové (sádrové) potěry, cementový potěr nebo mazanina, suché sádrokartonové podlahy Knauf Brio, F 146 a potěry s podlahovým vytápěním. Do stěrky je možné vložit také elektrickou topnou rohož. Povrch stěrky je vždy nutné opatřit vhodnou povrchovou úpravou – nášlapnou vrstvou.

Složení

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných chemických zušlechtujících přísad. Kvalita je trvale sledována v laboratoři výrobního závodu. Výrobek nese označení CE.

Použití

Ručně i strojně zpracovatelná nivelační hmota na bázi síranu vápenatého pro vnitřní použití ve stavbách.

Technické parametry

Jsou stanoveny za předpokladu normálních podmínek, při teplotě vzduchu 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Pevnost v tlaku:	min. 20 MPa (C20 dle ČSN EN 13813)	Sypná hmotnost:	cca 1150 kg/m ³ suché směsi
Pevnost v tahu za ohybu:	7 MPa (F7 dle ČSN EN 13813)	Objemová hmotnost:	cca 1950 kg/m ³ čerstvé směsi
Zrnitost:	0,0 – 0,6 mm	Doporučená minimální vrstva:	2 mm
Balení:	■ pytel 25 kg	Doporučená maximální vrstva:	25 mm
Spotřeba záměsové vody:	■ na 1 kg: cca 0,26 l ■ na 1 pytel: 6,5 l	Doba zpracovatelnosti:	20 min.
		Doba mísení:	3 min.
Spotřeba suché směsi:	cca 1,6 kg/m ² /1 mm potěru	Doba odležení:	0 min.
Vydatnost:	■ 1 pytel = cca 3,1 m ² /5 mm ■ 1 tuna = cca 62,5 m ² /10 mm	Doba zrání (vytvrdnutí):	minimálně 7 dní
		Pochází po:	3 hod. při 2 mm vrstvě

Zpracování

1. Podklad:

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, nezmrzlý, nezaprášený, nebo jinak znečištěný (např. olejem, mastnotou, případně zbytky izolačních nátěrů, solních výkvětů), nesmí být vodoodpudivý. Sádrová nivelační stérka nesmí přijít do styku s materiály citlivými na působení alkalií. Zejména se jedná o materiály s obsahem hliníku (např. termoflexní podkladní fólie s Al vrstvou). Při kontaktu sádrových stérky s hliníkem dochází k následným deformacím a vyboulení povrchu stérky.

2. Příprava podkladu:

Vždy si ověřte savost podkladu. Podklad je nutné před nanesením čerstvé směsi opatřit vhodnou penetrací Knauf – viz níže. Zamezte tím následnému rychlému vyschnutí (zprahnutí) stérkové směsi a zajistíte její přilnavost k podkladu. Větší prohlubně je nutné vyrovnat stejným materiálem před plošným položením stérky, minimálně jeden den předem. Při vrstvě stérky ≥ 5 mm doporučujeme její oddělení od svíslých obvodových konstrukcí, nebo jednotlivých dilatačních částí pěnovou dilatační páskou Knauf. Pokud se podklad před litím stérky nedostatečně připraví nebo je použita nevhodná penetrace, hrozí popraskání stérky a její odtržení od podkladu.

Penetrace podkladu:

Penetrační nátěr se provádí cca 12 hod. před nanášením stérkové směsi.

Sádrové potery, staré savé cementové potery – Knauf BP Unigrund provádějte vždy ve dvou krocích. Oba nátěry zředěné v poměru 1:4 s vodou. Druhý nátěr provádějte vždy cca. 1 hod. před litím stérky, prodlouží se tím doba zpracovatelnosti stérky.

Beton, nesavé cementové potery, teraco – Knauf BP Unigrund, nebo Knauf Spezialhaftgrund, ředěný 1:2 s vodou

Suché sádrokartonové podlahy – Knauf BP Unigrund, ředěný 1:2 s vodou

3. Pracovní postupy a použití:

Ruční příprava:

Samonivelační stérku je možno rozmíchat s čistou vodou ručním pomaluběžním mísidlem, nebo el.vrtáčkou s malými otáčkami. Po cca 3 minutách míchání je směs připravená k aplikaci. Pokud obsahuje ještě drobné nerozmíchané hrudky, znova se krátce promíchá – vždy rozmíchejte do rovnoměrné konzistence bez hrudek.

Strojní příprava:

Rozmíchání směsi se provede běžným omítacím zařízením PFT G4 s tlakovým čerpadlem D6-3 nebo strojem PFT Ritmo. Jelikož v tomto případě nemůže dojít k odstáti směsi, je třeba počítat s možností částečné tvorby hrudek. Tyto však nejsou na závadu a lze je velmi snadno odstranit ostnatým válcem, při odvzdušnění a srovnání směsi.

Zkouška rozlivu:

Tuto zkoušku provádějte pomocí válečku o vnitřním průměru 30 × 50 mm, který se umístí na rovnou hladkou plochu a naplní až po okraj čerstvou směsi. Směs se nechá vytékat 10 – 15 s. Po cca 20 s se ve dvou navzájem kolmých směrech změří průměr rozlivu směsi, který by měl být cca 110 – 130 mm.

Zpracování:

Směs se v pásech rozlévá na připravený napenetovaný podklad a srovnává se širokým nerezovým hladítkem, poté se směs odvzduší a jednotlivé „pásy“ stérky napojí válečkem opatřeným umělohmotnými ostny. Malé plochy lze pouze rozetřít hladítkem. Pokud malta začíná tuhnout, nesmí se již ředit další vodou.

4. Doporučené tloušťky:

Doporučená tloušťka stérkové směsi je v rozmezí 2 – 25 mm. Dvouvrstvé nanášení stérky bezprostředně po sobě (čerstvý do čerstvého) se nedoporučuje. V tomto případě je nutné nechat stérku vyschnout, opět napenetovat pomocí Knauf BP Unigrund a provést položení další vrstvy.

5. Následná úprava:

Stérku nechejte před dalšími navazujícími pracemi vytvrdnout a vyzrát (min. 7 dní). Během tuhnutí a tvrdnutí musí být čerstvě zhotovená plocha chráněna před nepřízní počasí (mráz, vítr, slunce, dešť).

6. Možné povrchové úpravy:

Jako nášlapnou vrstvu je možno po vyzráni potěru použít např. dlažbu, PVC, nebo jiné běžné podlahové krytiny. Před lepením dalších povrchových vrstev je vhodné potěr opatřit penetrací Knauf Spezialhaftgrund nebo Haftemulsion – podrobnosti viz technický list penetračních nátěrů.

7. Zvláštní upozornění:

Práce neprovádějte za mrazu. Suchou maltou směs smíchejte pouze s čistou vodou bez dalších příasad. Dodatečné přidávání kameniva či jiných příasad, nebo prosévání směsi je nepřípustné! Stérka nesmí být zpracovávána při teplotě vzduchu nebo podkladu nižší než +5 °C a vyšší než 25 °C. Práce neprovádějte na přímo oslněných plochách. Podlahové vytápění nesmí být v průběhu lití a zrání stérky zapnuté. Po 24 hodinách je podlaha pochozí, po 14 dnech zatížitelná. Vždy dodržujte remeslné zásady, ptylovaný materiál umístěte na staveniště tak, abyste zamezili zbytečnému přenášení materiálu. Při provádění potěrů dodržujte platné normy pro navrhování a provádění (ČSN 74 45 05:2008, ČSN EN 12706) a technologická doporučení výrobce směsi. Používejte pouze vybavení, odolné působení alkalickej látek (při styku s vodou dochází ke vzniku alkalickeho roztoku).

Bezpečnostní pokyny a ochrana zdraví

Používejte vhodný pracovní oděv, pomůcky a ochranné rukavice. Zamezte styku s kůží a očima. Maximálně zamezte tvorbě a šíření prachu. Maltová směs po rozmíchání s vodou vytváří alkaličkou směs. Při práci nejezte, nekuřte. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a hned konzultujte s očním lékařem. Akutní ohrožení lidského zdraví se za normálních podmínek používáním nepředpokládá. Vždy se seznamate s informacemi v Bezpečnostním listu tohoto produktu, viz www.knauf.cz. Ve vytrvrzeném stavu je materiál fyziologicky a ekologicky nezávadný.

Skladování a manipulace

■ doba použitelnosti:

Pytlovaný materiál zpracujte do 6 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

■ podmínky skladování:

Skladujte v suchém prostředí na dřevěném roštu, chráňte před vzdušnou vlhkostí, max. možná relativní vlhkost vzduchu je 75 %. V opačném případě může dojít ke změnám zpracovatelských nebo užitných vlastností produktu.

Balení a expedice

■ pytlovaný na paletách:

Balení: 25 kg, 48 pytlů na paletě

EAN: 8590408442080

Číslo výrobku: 503116

■ staveništění příprava

(pouze při použití strojní omítáčky)

Odběratel zodpovídá za:

■ Přívod el. proudu – 400 V, zásuvka 32 A 5-ti kolíková, třífázový jistič 25 A zpozděný (typ C) (zapojeno odborně podle platných předpisů).

■ Dodávku vody z řádu k omítáčce v tlakové hadici 3/4" s Geka zakončením, tlak min. 3,5 baru.

Zajištění kvality

■ výroba dle norem

Průmyslově vyráběný sádrový potěr pro vnitřní použití podle ČSN EN 13 813:2003, pro který výrobce volí složení a výrobní postup tak, aby byly zajištěny předepsané vlastnosti směsi. Na výrobek je vydáno Prohlášení o vlastnostech, které prokazuje shodu s normou a přílohou ZA normy ČSN EN 13 813:2003.

■ zkoušení v laboratoři

Kvalita produktu je průběžně kontrolována v laboratoři výrobního závodu. Ve výrobě je provozován certifikovaný systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.

■ ekologie

Výrobní závod je certifikován dle ČSN EN ISO 14001.

Poznámky



Balení: Pytel 25 kg

Číslo výrobku: 503116

EAN: 8590408442080

► HOT LINE: +420 844 600 600

► Tel.: +420 272 110 111

► Fax: +420 272 110 301

► www.knauf.cz

► info@knauf.cz

Knauf Praha,
Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,
PSČ 197 00



Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, možností a provedení vychází z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.